



FABER
JAR

est. 1877

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ДИЛЕР В ИРКУТСКЕ
КИРПИЧ НА ТРАКТОВОЙ



Петровский Штандарт бело-красный

Формат: WDF
Размер: 215×102×65
Марка прочности: М 125-150
Морозостойкость: F 100
Водопоглощение: 8-10%

Масса: 2,8 кг
На поддоне: 372 шт
Расход: 59 шт/м²



Петровский Штандарт желто-красный

Формат:	WDF	Масса:	2,8 кг
Размер:	215×102×65	На поддоне:	372 шт
Марка прочности:	M 125-150	Расход:	59 шт/м ²
Морозостойкость:	F 100		
Водопоглощение:	8-10%		



Петровский Штандарт красный

Формат: WDF
Размер: 215×102×65
Марка прочности: М 125-150
Морозостойкость: F 100
Водопоглощение: 8-10%

Масса: 2,8 кг
На поддоне: 372 шт
Расход: 59 шт/м²



Петровский Штандарт бордовый

Формат: WDF
Размер: 215×102×65
Марка прочности: М 125-150
Морозостойкость: F 100
Водопоглощение: 8-10%

Масса: 2,8 кг
На поддоне: 372 шт
Расход: 59 шт/м²



Петровский Штандарт черно-красный

Формат: WDF
Размер: 215×102×65
Марка прочности: М 125-150
Морозостойкость: F 100
Водопоглощение: 8-10%

Масса: 2,8 кг
На поддоне: 372 шт
Расход: 59 шт/м²



Петровский Штандарт коричневый

Формат: WDF
Размер: 215×102×65
Марка прочности: М 125-150
Морозостойкость: F 100
Водопоглощение: 8-10%

Масса: 2,8 кг
На поддоне: 372 шт
Расход: 59 шт/м²



Петровский Штандарт коричнево-черный

Формат: WDF
Размер: 215×102×65
Марка прочности: М 125-150
Морозостойкость: F 100
Водопоглощение: 8-10%

Масса: 2,8 кг
На поддоне: 372 шт
Расход: 59 шт/м²



Петровский Штандарт черный

Формат: WDF
Размер: 215×102×65
Марка прочности: М 125-150
Морозостойкость: F 100
Водопоглощение: 8-10%

Масса: 2,8 кг
На поддоне: 372 шт
Расход: 59 шт/м²



Формат WDF

Размер 215x102x65
Масса 2,55 кг
На поддоне 428 шт.
Расход 59 шт/м²



Формат 0.5 NF

Размер 250x60x65
Масса 1,8 кг
На поддоне 600 шт.
Расход 51 шт/м²



Формат 0.7 NF

Размер 250x85x65

Масса 2,6 кг

На поддоне 420 шт.

Расход 51 шт/м²



Формат 1 NF

Размер 250x120x65

Масса 3,3 кг

На поддоне 300 шт.

Расход 51 шт/м²



Балтийский

Формат: WDF
Размер: 215×102×65
Марка прочности: М 300-400
Морозостойкость: F-100
Водопоглощение: 3,5-5,5%

Масса: 2,55 кг
На поддоне: 428 шт
Расход: 59 шт/м²
Пустотность: 20%

Кирпич производится в форматах: WDF | 0,5 NF | 0,7 NF | 1 NF



Кронштадтский

Формат: WDF
Размер: 215×102×65
Марка прочности: М 300-400
Морозостойкость: F-100
Водопоглощение: 3,5-5,5%

Масса: 2,55 кг
На поддоне: 428 шт
Расход: 59 шт/м²
Пустотность: 20%

Кирпич производится в форматах: WDF | 0,5 NF | 0,7 NF | 1 NF



Ладожский

Формат: WDF
Размер: 215×102×65
Марка прочности: М 300-400
Морозостойкость: F-100
Водопоглощение: 3,5-5,5%

Масса: 2,55 кг
На поддоне: 428 шт
Расход: 59 шт/м²
Пустотность: 20%

Кирпич производится в форматах: WDF | 0,5 NF | 0,7 NF | 1 NF



Нарвский

Формат: WDF
Размер: 215×102×65
Марка прочности: М 300-400
Морозостойкость: F-100
Водопоглощение: 3,5-5,5%

Масса: 2,55 кг
На поддоне: 428 шт
Расход: 59 шт/м²
Пустотность: 20%

Кирпич производится в форматах: WDF | 0,5 NF | 0,7 NF | 1 NF



Оккервильский

Формат: WDF
Размер: 215×102×65
Марка прочности: М 300-400
Морозостойкость: F-100
Водопоглощение: 3,5-5,5%

Масса: 2,55 кг
На поддоне: 428 шт
Расход: 59 шт/м²
Пустотность: 20%

Кирпич производится в форматах: WDF | 0,5 NF | 0,7 NF | 1 NF



Онежский

Формат: WDF
Размер: 215×102×65
Марка прочности: М 300-400
Морозостойкость: F-100
Водопоглощение: 3,5-5,5%

Масса: 2,55 кг
На поддоне: 428 шт
Расход: 59 шт/м²
Пустотность: 20%

Кирпич производится в форматах: WDF | 0,5 NF | 0,7 NF | 1 NF

Формат: WDF
Размер: 215×102×65
Марка прочности: М 300-400
Морозостойкость: F-100
Водопоглощение: 3,5-5,5%

Масса: 2,55 кг
На поддоне: 428 шт
Расход: 59 шт/м²
Пустотность: 20%

Кирпич производится в форматах: WDF | 0,5 NF | 0,7 NF | 1 NF



Невский

Формат: WDF
Размер: 215×102×65
Марка прочности: М 300-400
Морозостойкость: F-100
Водопоглощение: 3,5-5,5%

Масса: 2,55 кг
На поддоне: 428 шт
Расход: 59 шт/м²
Пустотность: 20%

Кирпич производится в форматах: WDF | 0,5 NF | 0,7 NF | 1 NF



Чудской

Формат: WDF
Размер: 215×102×65
Марка прочности: М 300-400
Морозостойкость: F-100
Водопоглощение: 3,5-5,5%

Масса: 2,55 кг
На поддоне: 428 шт
Расход: 59 шт/м²
Пустотность: 20%

Кирпич производится в форматах: WDF | 0,5 NF | 0,7 NF | 1 NF

8(3952) 50-80-90

